



C² Protector

C2 Protector yra skvarbus vandens, alyvos, riebalų ir dėmių repelentas visokio tipo baigtoms betoninėms grindims. Apdoroti paviršiai išlaiko savo natūralią spalvą, tekstūrą, bei kvėpavimo savybes. C2 Protector pagerina atsparumą dėmėms ir supaprastina kasdieninę betono priežiūrą, valymą tiek eksterjere tiek interjere ant vertikalinių ir horizontalių betono paviršių. Produktas yra vandens pagrindu, silpno kvapo ir yra lengvai paskleidžiamas su purkštuvu.

PRIVALUMAI

- Atsparus riebalų ir maisto dėmėms, apsaugo nuo vandens ir vandens dėmių įsigėrimo.
- Tinka grindims anksčiau apdorotoms su C2 Super Hard, C2 Hard ir C2 Hard Blend.
- Gali būti pritaikytas paviršiams apdorotais su C2 Seal arba C2 Ultra Seal.
- Silpno kvapo, puikiai tinka naudoti interjere.
- Greitas džiuvimo laikas – sumažina prastovas.
- Leidžia paviršiui kvėpuoti, nesulaiko drėgmės viduje.
- Apdoroti paviršiai būna neslidūs.
- Tinkamas šviežiam betonui nuo 7 iki 10 dienų.
- Tinka visiems betono paviršiams, taip pat ir poliruotiems.
- Ilgalaikės polimerinės medžiagos tinkamos naudoti tiek interjere, tiek eksterjere.
- Perdengiamas; prasiskverbia ir sukimba su betonu, prieš tai apdorotu C2 Protector , nereikia nugramdyti.

APRIBOJIMAI

- Gali šiek tiek patamsėti betono paviršiai.
- Netinkamas paviršiams dažnai turintiems pastovų vandens poveikį.
- Nekompensuos struktūrinių defektų, įtrūkimų, tarpų ir tuštumų.
- Netinkamas paviršiams esantiems žemiau vandens lygio.
- Neužtikrins UV apsaugos betoniniams paviršiams, kurie nudažyti su C2 Tint ar C2 Color Hard. C2 Ultra Seal būtų tinkamesnis.

TECHNINIAI DUOMENYS



C² Protector

Pavidalas	Bespalvis, silpno kvapo
Lyginamasis svoris	0,96
Veiklusis kiekis	13 %
Iš viso kietosios medžiagos	13 % ASTM D 2369
pH	Netaikomas
Svoris	3,83 kg
Blykstės taškas	77 °C (170 °F) ASTM D 3278
Užšalimo taškas	-30 °C (-22 °F)
Lakusis organinis junginys	<100g/l

REGULIAVIMO LAIKYMASIS

Atsargumo sumetimais visada perskaitykite visą etiketės ir saugos duomenų lapo instrukcijas prieš naudojimą. Naudokite tinkamą saugumo įrangą ir darbo vietos kontrolę per medžiagos taikymo laiką.

24/7 Skubių atvejų informacija:

INFORTRAC +1-352-323-3500

VOC (LOJ) atitiktis

C2 Protector yra suderintas su JAV aplinkos apsaugos agentūra. (Environmental Protection Agency's AIM VOC regulations).

Susisiekite su mumis adresu sales@cretecolors.com dėl atskirų šalių nuostatų atitikties klausimų.

SAUGUMO INFORMACIJA

Šiame produkte yra medžiagų, kurios gali sukelti rimtų plaučių pažeidimų arba kvėpavimo sutrikimų, įkvėpus kaip aerozolio ar smulkios miglos pavidalu.

NEGALIMA AUTOMATIZUOTI produkto taikymo. Nepoliruokite po padengimo. Visada perskaitykite atsargumo instrukcijas. Naudokite tinkamą įrangą, užtikrinkite saugumą darbo vietoje.

PARUOŠIMAS

Apsaugokite žmones, transporto priemones, kitą nuosavybę, augalus ir kitus netoliese esančius paviršius nuo kontakto su produkto poveikiu, dėl vėjo savieigos (dreifo) ar purškimo. Naudokite polietileną arba kitą nurodytą apsauginę medžiagą. Apsaugokite praeivius, bei kitus statybų



C² Protector

darbuotojus nuo galimo produkto rūko. Jei įmanoma, nukreipkite pėsčiųjų ir automobilių eismą. Užtikrinkite šviežią orą ir ventiliaciją dengimo ir džiūvimo metu. Kruopščiai nuplaukite paviršių prieš dengiant C2 Protector, įsitikinkite, kad paviršius nėra užšalęs ar turintis stovinčio vandens. Naudokite tinkamus Crete Colors valiklius. Leiskite paviršiams išdžiūti prieš naudojant C2 Protector. C2 Protector gali būti naudojamas bet kokio amžiaus betonui.

PAVIRŠIAUS IR ORO TEMPERATŪRA

Turi būti bent 4°C dengimo metu. Paviršiaus ir oro temperatūra neturėtų viršyti 38°C. Vengti dengti karštomis, vėjuotomis dienomis.

ĮRANGA

Pageidautinas dengimo būdas: dengti žemo slėgio <50 psi purkštuvu . Venkite proceso automatizavimo.

JOKIU BŪDU NEAUTOMATIZUOKITE PROCESO. Šiame produkte yra medžiagų, kurios gali sukelti rimtų plaučių pažeidimų arba kvėpavimo sutrikimų įkvėpus kaip aerozolio ar smulkios miglos pavidalu.

LAIKYMAS IR NAUDOJIMAS

- Saugokite nuo užsalimo, laikykite susoje ir vėsioje vietoje.
- Nemaišyti su jokiais kitomis cheminėmis medžiagomis.
- Po produkto panaudojimo visada sandariai uždarykite pakuotę.
- Galiojimo laikas nurodytas ant pakuotės galioja tik sandariai gamykliškai uždarytas.
- Turi būti išlaikoma 7-38 ° C temperatūra
- Laikykites Crete Colors International instrukcijų.
- Nesunaudotą produkcijos kiekį sunaikinkite pagal įstatymus, nenaudokite bakelio ir jokių būdu nepašalinkite etikečių.

Produkto likučių nepilti į kanalizaciją, gruntą ar paviršutinius vandenį. Geriausia sunaudoti arba utilizuoti.

PADENGIMAS

Prieš naudojant perskaitykite skiltį paruošimas bei saugos duomenų lapus.

Visada išbandykite produktą prieš naudojimą, ant kiekvieno paviršiaus, ant kurio žadate naudoti priemonę. Testą atlikite su tomis pačiomis priemonėmis, su kuriomis žadate daryti visas grindis. Leiskite paviršiui pilnai išdžiūti prieš apžiūrą.



C² Protector

Skiedimas ir maišymas

Neskieskite su jokiais kitomis medžiagomis. Gerai išmaišykite ir supurtykite prieš naudojimą.

Tipiniai padengimo rodikliai

betono kokybė, poringumas, darbo sąlygos, temperatūra bei santykinė drėgmė gali turėti įtakos padengimo išeigai bei džiūvimo laikui.

Apytikrės padengimo normos:

Porėtas betonas - 37 - 75 m²/L

Vidutiniškai porėtas betonas: 60 – 100 m²/L

Neporėtas betonas: 100 – 120 m²/L

Vertikalus paviršius

- Denkite vienu, prisotintu sluoksniu.
- Kruopščiai paskirstykite nubėgimus ir lašius.
- Papildomas sluoksnis gali būti dengiamas po 1 valandos, kai pirmasis išdžiūsta. Antro sluoksnio išeiga bus mažesnė.

Hozirontalus paviršius

- Denkite vienu, prisotintu sluoksniu.
- Susidarius pertekliui (balutėms) paskirstykite su mikrofibros šluoste, kol produktas pilnai neišdžiūvo.
- Jei reikalingas papildomas sluoksnis, jis gali būti dengiamas po 1 valandos, kai pirmasis išdžiūsta. Antro sluoksnio išeiga bus mažesnė.

Porėtas paviršius

Optimaliam dėmių atstūmimui ant porėtų paviršių, taikykite tolygiai vienu prisotintu sluoksniu ir leiskite jam išdžiūti prieš taikant antrą prisotinamąjį sluoksnį. Antras sluoksnis reikalaus mažiau produkto išeigos. Produkto perteklius gali turėti įtakos paviršiaus išvaizdos pasikeitimui.

Džiūvimo laikas

Apdoroti paviršiai gali būti atidaryti eismui kai tik paviršius pilnai išdžiūsta. Apsaugokite paviršius nuo tiesioginio vandens bent 12 valandų. Betono paviršius įgauną apsaugą ir atsparumą aliejams ir alyvai po 48 valandų.

Valymas

Išvalykite naudotus įrankius kuo greičiau su muilu ir vandeniu. Pašalinkite perpurškimus iki 24 valandų. Naudokite muilą ir vandenį.



C² Protector

Antrinis taikymas

Po 2 – 3 metų rekomenduojama pilnai nuplauti grindis ir, kaip ir bet kurį kitą naftos gaminių ir riebalų repelentą C2 Protector, naudoti dar kartą (vienu sluoksniu), kad betoninės grindys išlaikytų savo originalias savybes. Taikyti tokiu pat būdu kaip ir pirmąjį kartą.

Priežiūra

Šis produktas nėra skirtas poliravimui ar poliravimo įrangai.

Pašalinkite dulkes nuo paviršiaus ir šiukšlių su mikro pluošto padu ar sausa dulkių šluoste arba auto plovimo mašina. Kaip įmanoma greičiau pašalinkite išsiliejusias tepalų ar riebalų dėmes nuo paviršių, naudodami C2 Maintenance produktą. Nenaudokite rūgštinių ar šarminių valiklių.

Naudokite C2 Clean kaip priežiūros priemonę kaip poliruotoms grindims, kuri apima giluminį valymą su C2 Maintenance. Įprastiniai grindų valikliai gali turėti ingredientų, kurie gali išblukinti blizgumą.

GARANTIJA

Informacija ir rekomendacijos yra pateiktos remiantis Crete Colors International ir kitų, moksliniais tyrimais ir tikima, kad jie yra tikslūs. Tačiau nėra garantijų dėl jų tikslumo, nes neįmanoma įvertinti kiekvieno paviršiaus, ant kurio bus taikomas produktas, bei negalima užtikrinti darbo sąlygų bei metodų. Pirkėjas privalo pirma pats išbandyti produktą mažame plote ir tik vėliau taikyti ant viso paviršiaus.





C² Protector

Jurbarko g. 2,
LT-47183, Kaunas
Mob. +37068759905
+37061400844
El.p. info@stotras.lt
www.stotras.lt